

**REÇETE KODU****PFL3EG****ÜRÜN TANIMI**

Tek tarafı koronalı, ısıl yapışmalı, 3 katlı laminasyon filmi

GENEL ÖZELLİKLERİ

Standart laminasyon filmi, solventli, solventsiz, su bazlı vs gibi tutkallar ile BOPET, BOPP, BOPA, kağıt, vs gibi yapılar ile lamine edilebilir,

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek stiffness

PAKET TİPLERİ

Orta büyüklükteki paketler (max 10 kg'a kadar)

GIDA TİPİ

Sıvı hariç her türlü gıda

TEKNİK VERİLER

ÖZELLİK	BİRİM	VERİ ARALIĞI				
		20-39	40-79	80-119	120-149	150-199
Kalınlık	µm	20-39	40-79	80-119	120-149	150-199
Ortalama Yoğunluk	g/cm ³	0,923				
En	mm	400-2600				
Parlaklık	%	≥ 60				
Pusluluk	%	≤16	≤16	≤17	≤19	≤21
Korona	Dyne/cm	≥ 38				
Kopma dayanımı, MD	N/25 mm	15-27	23-48	44-65	59-74	69-92
Kopma Uzaması, MD	%	140-510	400-750	600-900	700-1070	800-1200
Kopma dayanımı, TD	N/25 mm	11-22	16-40	31-45	39-51	46-57
Kopma Uzaması, TD	%	300-600	500-800	700-900	800-1000	900-1100
Elastik Modülü	MPa	100-120	110-140	130-160	140-170	160-200
Yapışma Kuvveti ⁽¹⁾	N/25 mm	11-17	14-27	23-40	35-45	40-50
Isıl Yapışma Sıcaklığı ⁽²⁾	°C	109-113	111-117	118-123	122-128	126-131
COF	İç- İç	≤0,25				

(1) Yapışma koşulları 123 C – 0,3 s – 3 Bar

(2) Yapışma koşulları 0,8 s - 3 Bar

Ölçümler laboratuvar ortamında yapılmış olup referans niteliğindedir, güncel koşullara göre değişkenlikler görülebilir